

## СТАНДАРТ ОТРАСЛИ

## ШНУРЫ БЫТОВЫЕ

## Общие технические условия

Дата введения 2001-07-01

**1 Область применения**

Настоящий стандарт распространяется на шнуры бытовые (шторные, абажурные, хозяйственные, мебельные, упаковочные и др.), в дальнейшем шнуры, вырабатываемые на плетельном и вязальном оборудовании различных классов из всех видов сырья и устанавливает общие технические условия. Готовые шнуры реализуются в торговой сети и могут быть использованы в различных отраслях промышленности.

Стандарт используется при производстве продукции, при реализации в торговой сети и при сертификации.

Стандарт не распространяется на шнуры эластичные и витые.

**2 Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 4.13-89 СПКП. Изделия текстильно-галантерейные бытового назначения. Номенклатура показателей.

ГОСТ 15.007-88 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция легкой промышленности. Основные положения.

ГОСТ 7000-80 Материалы текстильные. Упаковка, транспортирование и хранение.

ГОСТ 7730-89 Пленка целлюлозная. Технические условия.

ГОСТ 7933-89 Картон для потребительской тары. Технические условия.

ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия.

ГОСТ 9733.0-83 Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям.

ГОСТ 9733.1-91(ИСО 105 B01-88) Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к свету.

ГОСТ 9733. 3-83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к свету в условиях искусственного освещения.

ГОСТ 9733.5-83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к дистиллированной воде.

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические требования

ГОСТ 11600-75 Бумага для упаковки текстильных материалов и изделий. Технические условия.

ГОСТ 12302-83 Пакеты из полимерных и комбинированных материалов. Общие технические условия.

ГОСТ 16218.0-93 Изделия текстильно-галантерейные, Правила приемки и методы отбора проб.

ГОСТ 16218.1-93 Изделия текстильно-галантерейные. Метод определения линейных размеров.

ГОСТ 16218.2-93 Изделия текстильно-галантерейные. Метод определения линейной плотности и массы.

ГОСТ 16218.4-93 Изделия текстильные -галантерейные. Метод определения плотности.

ГОСТ 16218.5-90 Изделия текстильно-галантерейные. Метод определения разрывной нагрузки и разрывного удлинения при растяжении.

ГОСТ 18827-88 Изделия текстильно-галантерейные тканые, плетеные, вязаные, витые, метражные и штучные. Виды и размеры пороков.

ГОСТ 19411-88 Изделия текстильно-галантерейные тканые, плетеные, вязаные, витые, метражные и штучные. Маркировка и первичная упаковка.

ГОСТ 23627-89 Изделия текстильно-галантерейные тканые, плетеные, вязаные, витые, метражные и штучные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения.

ГОСТ 25617-83 Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные. Методы химических испытаний.

ГОСТ 26623-85 Материалы текстильные. Обозначения по содержанию сырья.

ГОСТ Р 51121- 97 Товары непродовольственные. Информация для потребителей. Общие технические требования.

### 3 Технические требования

#### 3.1 Характеристики

3.1.1 Ассортимент шнуров бытовых и соответствующие коды ОКП представлены в таблице 1.

Таблица 1 Ассортимент и классификация

| Наименование шнуров                                                                      | Код ОКП |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Шнуры плетеные бытовые (шторные, абажурные, хозяйственные, упаковочные, мебельные и др.) | 81 5313 |
| Шнуры вязаные хозяйственные, упаковочные и др.                                           | 81 5353 |

3.1.2 Шнуры должны выработываться в соответствии с требованиями настоящего отраслевого стандарта, технологических режимов, технических описаний или заправочных карт на отдельный вид или группу однородных изделий (вид, марка, артикул), утвержденных в установленном порядке. Образцы (эталоны) шнуров утверждаются предприятием и согласовываются с основным потребителем. По внешнему виду и художественно-эстетическим показателям шнуры должны соответствовать образцам (эталонам), оформленным по ГОСТ 15.007.

3.1.3 Номенклатура показателей качества шнуров по ГОСТ 4.13.

3.1.4 Сырье, применяемое для выработки шнуров, его условное обозначение, оборудование, класс машины, диаметр (ширина) шнуров, плотность плетения, разрывная нагрузка и удлинение при разрыве, вид отделки, число нитей оплетки и основы, наименование и линейная плотность шнуров (г/100м), переплетение, вид упаковки (складывание) должны быть предусмотрены в техническом описании или в заправочной карте на конкретное изделие или однородную группу изделий.

3.1.5 Допускаемые отклонения шнуров должны быть в пределах: по линейной плотности не более -  $\pm 5\%$ ;

по диаметру или ширине:

до 3 мм. -  $\pm 0,5$  мм.;  
свыше 3 мм. -  $\pm 1,0$  мм.

3.1.6 Допускаемое отклонение по плотности плетения должно быть в пределах -  $\pm 1$  плетение на 10мм., по плотности вязания -  $\pm 1$  петельный ряд на 10мм.

3.1.7 Минимальные значения разрывной нагрузки при растяжении в зависимости от видов шнуров должны соответствовать значениям, указанным в таблице 2.

Таблица 2 Значения разрывной нагрузки

| Вид шнуров       | Минимальное значение разрывной нагрузки, н |
|------------------|--------------------------------------------|
| <b>Плетеные</b>  |                                            |
| Шторные          | 245,0                                      |
| Абажурные        | 490,0                                      |
| Хозяйственные    | 147,0                                      |
| Упаковочные      | 44,0                                       |
| Мебельные        | 294,0                                      |
| <b>Вязанные:</b> |                                            |
| Хозяйственные    | 157,0                                      |
| Упаковочные      | 88,0                                       |

3.1.8 Шнуры изготавливают в натуральном цвете, крашеными, одноцветными и многоцветными.

3.1.9 По нормам устойчивости окраски тесьма должна соответствовать требованиям ГОСТ 23627.

3.1.10 Качество готовых шнуров должно соответствовать требованиям ГОСТ 18827.

### 3.2 Маркировка

3.2.1 Первичная маркировка шнуров должна соответствовать требованиям ГОСТ 19411 со следующим дополнением: для всех видов шнуров дополнительный реквизит - состав сырья, %.

Обозначения по содержанию сырья - по ГОСТ 26623.

Дополнительная информация для потребителя по ГОСТ Р 51121.

3.2.2 Нанесение реквизитов на ярлыки производят типографским, электрографическим или иным способом. Реквизиты должны быть четкими, разборчивыми и несмываемыми.

3.2.3 Маркировка шнуров при транспортировании - по ГОСТ 7000

### 3.3 Упаковка

3.3.1 Первичная упаковка шнуров должна соответствовать требованиям ГОСТ 19411 со следующим дополнением: материалы, применяемые для упаковки готовой продукции, должны соответствовать требованиям действующей нормативной и технической документации:

Картон коробочный

Пленка полиэтиленовая - по ГОСТ 7933;

Пакеты полиэтиленовые - по ГОСТ 10354;

Бумага оберточная-по ГОСТ8273,ГОСТ11600(кроме марокД и Ж);

Пленка целлюлозная - по ГОСТ 12302;

Примечания. - по ГОСТ 7730

1.Указанные ссылки действуют в случае использования конкретных упаковочных материалов.

2.Концы распускающихся вязаных шнуров должны быть завязаны узлом, а из химических волокон (пряжи) - оплавлены.

3.3.2 По согласованию с потребителем допускается изменять вид упаковки, количество готовой продукции, метраж, упаковочные материалы, длину шнура в мотке, рулоне или катушке, количество отрезков в мотке, рулоне или катушке, вид намотки, количество основных вырезов для промышленной переработки.

3.3.3 Упаковка готовой продукции при транспортировании должна соответствовать требованиям ГОСТ 7000

### 4 Правила приемки

Правила приемки готовой продукции

- по ГОСТ 16218.0

### 5. Методы контроля

5.1 Отбор образцов и проб

- по ГОСТ 16218.0

5.2 Определение линейных размеров

- по ГОСТ 16218.1

5.3 Определение линейной плотности

- по ГОСТ 16218.2

5.4 Определение плотности плетения

- по ГОСТ 16218.4

5.5 Определение разрывной нагрузки

- по ГОСТ 16218.5

5.7 Определение состава сырья

- по ГОСТ 25617

5.8 Определение устойчивости окраски к воздействиям:

- по ГОСТ 9733.0

- а) света  
 б) искусственного освещения  
 в) дистиллированной воды  
 Примечание. В соответствии с ГОСТ 4.13 для шнуров, изготовленных из химических нитей и пряжи, окрашенных в массу, испытания по показателю «устойчивость окраски» не производят.

- по ГОСТ 9733.1  
 - по ГОСТ 9733.3  
 - по ГОСТ 9733.5

## 6 Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение шнуров бытовых должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 7000.

## 7 Гарантии изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества шнуров требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок хранения шнуров хлопчатобумажных – 5 лет; шнуров из химических волокон – 2 года.

7.3 По истечении гарантийного срока хранения шнуры могут быть использованы при условии сохранения физико-механических свойств.

УДК 677.074

М 51

ОКП 81 5313.81 5353

Ключевые слова: стандарт, шнуры бытовые, шторы, абажурные, хозяйственные, упаковочные, мебельные; характеристики, пороки, маркировка, упаковка, приемка, методы контроля, гарантии изготовителя.